

# IMPEX COLOR s.r.l.

## SCHEDA TECNICA

# MARMORINO VENEZIA BETON

### CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

Il **Marmorino Venezia Beton** è una miscela di particolari e selezionate polveri e graniglie di marmo, con altri ingredienti minerali con prevalenza calce, e da additivi vari che facilitano la messa in opera e garantiscono un ottimo ancoraggio al supporto.

E' il caratteristico marmorino già in uso qualche secolo fa nelle ville e nei palazzi più importanti, oggi riproposto dalla **IMPEX COLOR** in versione attuale, utilizzando le formule antiche, ma fabbricato con moderne tecnologie.

Il **Marmorino Venezia Beton** può essere applicato sia all'interno sia all'esterno; per la particolare composizione minerale, il marmorino ha una buona resistenza all'umidità, e alle muffe, ha un'elevatissima traspirabilità, pur conservando una sufficiente idrorepellenza.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare il **Marmorino Venezia Beton** con il 45% circa di acqua pulita, utilizzando un mixer a bassa velocità; lasciare riposare il materiale impastato per circa 10 - 15 minuti prima dell'uso.

### APPLICAZIONE

Dopo aver trattato in modo adeguato i fondi, applicare un primo strato di materiale con frattazzo in acciaio inox, facendo attenzione a stendere in modo uniforme e planare il prodotto, a non fare sbavature, righe, sormonti ecc.

Dopo circa 12 ore, (a seconda dell'assorbimento e della temperatura ambientale) applicare la seconda mano di **Marmorino Venezia Beton**, con lo stesso procedimento di prima e quando questa inizia ad asciugare, procedere con l'applicazione della terza mano di prodotto.

Man mano che la terza mano inizia ad asciugare, procede alla schiacciatura della superficie con frattazzo inox, facendo sempre più pressione.

E' importante questa fase perché è in questo momento che si riesce a compattare e a lucidare il **Marmorino Venezia Beton**.

Consigli ulteriori: in stagione estiva o con intonaci molto assorbenti è bene bagnare le facciate prima dell'applicazione della prima e anche della seconda mano.

Nei periodi di elevato caldo, nel caso di applicazione all'esterno, applicare il prodotto riparando la parete dai raggi del sole diretto.

Per non far notare le righe del frattazzo, nella stesura della prima mano e per evidenziare i granelli di marmo, passare col frattone di spugna prima che il prodotto asciughi.

Proteggere, nel caso di interventi all'esterno, la parete per almeno tre giorni (specialmente nei periodi di elevata umidità).

Per proteggere il prodotto all'esterno ed avere una buona idrorepellenza, applicare una mano di SILATOP COAT HIDRO (procedendo dal basso verso l'altro), dopo almeno 24 ore dall'applicazione del **Marmorino Venezia Beton**.

All'interno il **Marmorino Venezia Beton** può essere trattato anche con IDROWAX o NATURAL WAX per avere brillantezza o con SILATOP COAT HIDRO (dopo almeno 24 ore dall'applicazione del **Marmorino Venezia**) per ottenere una proprietà di idrorepellenza mantenendo però inalterato il colore naturale del prodotto.

### DATI TECNICI

Resa : 0,7 Kg/mq per mano circa.

Confezioni : vasi da 18 Kg e 5 Kg.

Peso specifico : 1,1 circa a 20 °C.

Essiccazione : al tatto 2 ore, in profondità 24 ore.

# IMPEX COLOR s.r.l.

## **AVVERTENZE IMPORTANTI**

Tutti i prodotti a base di calce sono notoriamente molto sensibili alle diverse e disomogenee condizioni di essiccazione dovute a differenti assorbimenti del supporto. Per evitare macchiature, differenze d'uniformità e di intensità di tinta, specialmente nel caso di ripristini di intonaco o residui di vecchie tinteggiature, è indispensabile valutare correttamente le caratteristiche del supporto e pre-trattarlo adeguatamente. L'applicazione del prodotto deve essere effettuata su intonaci stagionati (min. 28 gg.) e di accertata consistenza. Se necessario applicare una mano di RASANTE IMB30.

Il sottofondo deve essere esente da materiali che possono pregiudicare l'aderenza del prodotto (grasso, vernici, vecchie pitture a base sintetica, distaccanti).

Per applicazioni su intonaci a civile a base di **malte fini di calce** con scarso o nullo contenuto di cemento e su **intonaci premiscelati** caratterizzati da **elevata porosità e altissimo assorbimento**, si rende sempre necessaria una corretta valutazione delle caratteristiche del supporto prima di iniziare l'applicazione della finitura.

Bisogna sempre tenere presente che:

- un intonaco troppo assorbente è causa di essiccazione troppo veloce della finitura e quindi di minore ancoraggio della stessa;
- un intonaco con presenza diffusa di micro-cavillature sarà probabilmente destinato a distaccarsi dal supporto e comunque le cavillature si presenteranno nel tempo più evidenti sulla finitura a base minerale;
- un intonaco che una volta inumidito si sgretola facilmente, non può sopportare la sovra - applicazione di finiture ad elevato ancoraggio;
- una malta fine di sola calce scarsamente coerente, non sopporterà l'energica azione di schiacciamento data dal frettazzo inox durante l'operazione di lucidatura della finitura minerale e potrà distaccarsi dal sottostante intonaco grezzo, specie se premiscelato.

Alla luce di quanto sopra, si dovrà stabilire se l'intonaco è o no idoneo a ricevere certi tipi di finitura. Su questi supporti, è consigliabile quindi effettuare un sondaggio mediante martellinatura per verificare l'ancoraggio degli strati e, se del caso, una preventiva applicazione di prova della finitura, sempre previo trattamento del fondo con una o più mani ben distribuite di **PRIMER MINERALE s. 103** allo scopo di consolidare il più possibile e regolare l'assorbimento del supporto.

Non mescolare eccessivamente il prodotto prima dell'uso con agitatori meccanici per evitare la diminuzione di viscosità tipica del grassello di calce, qualora sia necessario mettere in tinta il prodotto, attendere possibilmente 24 ore prima di applicarlo.

Non applicare con temperature inferiori ai + 8°C e superiori ai + 35°C tenendo conto anche del necessario tempo di presa ed essiccazione (mediamente 4-6 ore). Non applicare in presenza di vento e scarsa umidità atmosferica né su supporti troppo riscaldati dal sole. In presenza di eccessiva umidità atmosferica il prodotto rimane sensibile alla pioggia per oltre 48 ore, proteggere quindi adeguatamente il lavoro eseguito per evitare slavature e macchie.

Per ottenere i migliori risultati applicativi è indispensabile che sia particolarmente curata l'uniformità della stesura sia come spessori applicati che come metodiche di spatolatura e lucidatura. L'ultima mano di finitura deve essere applicata non oltre 12 ore dalla stesura delle mani precedenti. Per aumentare la resistenza del prodotto applicato all'esterno, senza diminuirne la traspirabilità, sulla superficie perfettamente asciutta si può applicare una o più mani a pennello dell'idrorepellente in emulsione acquosa specifico per prodotti a calce SILATOP COAT HIDRO dopo 24 ore dall'applicazione del Marmorino Venezia Beton.

La corrispondenza delle tinte di cartella e la realizzazione di tinte al campione, sono condizionate dalle particolari caratteristiche della calce, che può comportare differenze anche sensibili rispetto al riferimento, in funzione dei pigmenti impiegati, della stagionatura del prodotto, dell'assorbimento del supporto e delle condizioni d'applicazione.