

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

MARMORINO VENEZIA COCCIOPESTO

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

Il **Marmorino Venezia Cocciopesto** è una miscela di particolari e selezionate polveri e graniglie di marmo, con altri ingredienti minerali con prevalenza calce, e da additivi vari che facilitano la messa in opera e garantiscono un ottimo ancoraggio al supporto.

E' il caratteristico marmorino già in uso qualche secolo fa nelle ville e nei palazzi più importanti, oggi riproposto dalla **IMPEX COLOR s.r.l.** in versione attuale, utilizzando le formule antiche, ma fabbricato con moderne tecnologie.

Il **Marmorino Venezia Cocciopesto** può essere applicato sia all'interno sia all'esterno; per la particolare composizione minerale, il marmorino ha una buona resistenza all'umidità, e alle muffe, ha un'elevatissima traspirabilità, pur conservando una sufficiente idrorepellenza.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare il **Marmorino Venezia Cocciopesto** con il 35% circa di acqua pulita, utilizzando un mixer a bassa velocità; lasciare riposare il materiale impastato per circa 20 minuti prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Dopo aver trattato in modo adeguato i fondi, vedi scheda tecnica "preparazione dei fondi", applicare un primo strato di materiale col frattazzo di acciaio inox, lasciando uno spessore di circa 2 mm e facendo attenzione a stendere in modo uniforme e planare il prodotto, a non fare sbavature, righe, sormonti ecc. Dopo circa 12 ore, (a seconda dell'assorbimento e della temperatura ambientale) si applica la seconda mano di **Marmorino Venezia Cocciopesto**, con lo stesso procedimento di prima, e prima che inizi ad asciugare, lucidare col frattazzo inox facendo progressivamente sempre più pressione.

E' importante questa fase perché è in questo momento che si riesce a compattare e a lucidare il Marmorino.

Consigli ulteriori: in stagione estiva o con intonaci molto assorbenti è bene bagnare le facciate prima dell'applicazione della prima e anche della seconda mano.

Nei periodi di elevato caldo, nel caso di applicazione all'esterno, applicare il prodotto riparando la parete dai raggi del sole diretto.

Per non far notare le righe del frattazzo, nella stesura della prima mano, e per evidenziare i granelli di marmo, passare col frattone di spugna prima che asciughi.

Proteggere, nel caso di interventi all'esterno, la parete per almeno tre giorni (specialmente nei periodi di elevata umidità).

Il **Marmorino Venezia Cocciopesto** ha i colori naturali, è il tipo di marmo impiegato che ne dà la tonalità.

All'interno il Marmorino può essere trattato anche con cere trasparenti per ottenere brillantezza e protezione.

All'interno per ridurre l'effetto "bagnato" si può applicare, dopo almeno 10 giorni, un protettivo a base silossanica.

DATI TECNICI

Resa. : 0,7 kg / mq per mano.

Confezioni : vasi da 18 Kg. e 5 Kg.

Peso specifico : 1,1 circa a 20 °C.

Essiccazione : al tatto 2 ore, in profondità 24 ore.

Colori naturali : bianco, giallo, rosso, verde e colori cartella.