

IMPEX COLOR s.r.l.

SCHEDA TECNICA

INTONACO RIVIERA

RIVESTIMENTO ACRILICO RUSTICO

COMPOSIZIONE

L'**Intonaco Riviera** è un rivestimento di finitura in pasta composto da particolari leganti acrilici ad elevata idrorepellenza, pregiatissime sabbie classificate, terre naturali resistenti alla luce ed additivi chimici per migliorare la lavorazione e l'adesione.

La natura delle materie prime impiegate consente una buona traspirazione della muratura.

CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

- Peso Specifico : 1,800 gr / lt ca.
- Disponibile nelle seguenti granulometrie : 0,7 / 1 / 1,5 mm
- Consumo
0,7 mm : 2,5 / 3,2 Kg./m²
1 mm : 2 / 2,3 Kg./ m²
1,5 mm : 2,5 / 2,8 Kg./ m²
- Diluizione : pronto all'uso.

Consente di ottenere una superficie di finitura ad effetto rustico.

DATI TECNICI

Conserva il colore e resiste allo sfarinamento per 600 ore di UV-condensa (norma ISO 7724 e ASTM-D 659).

Diffusione al vapore d'acqua(DIN 53122) : 25-56 g/m² in 24 h a seconda della grana.

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore(DIN 52615) : $\mu = 300 - 400$ a seconda della grana.

Strato equivalente d'aria (DIN 18550) : $S_d = 0,4 - 0,9$ m a seconda della grana.

Coefficiente di assorbimento d'acqua (DIN 52617) : $w = 0,05 - 0,1$ Kg/(m²·h^{1/2}) a seconda della grana.

$S_d \cdot w \leq 0.090$ kg/(m·h^{1/2}) vale per tutte le granulometrie.

Rispetta la teoria di Kuenzle (DIN 18550).

IMPIEGHI

L'**Intonaco Riviera** viene usato come rivestimento protettivo decorativo per esterni ed interni su intonaci di fondo a base di calce-cemento.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il rivestimento di finitura deve essere applicato dopo almeno 28 giorni dall'esecuzione dell'intonaco di fondo. La superficie da rivestire deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. devono essere preventivamente rimosse.

IMPEX COLOR s.r.l.

Sottofondi sfarinati o particolarmente assorbenti devono essere trattati con un fondo isolante alcali-resistente a forte penetrazione quale il nostro CRIL - FIX mediamente diluito in rapporto 1:6 con acqua.

E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da rivestire presenta forti diversità di assorbimento (fascia guida, quadrature di porte e finestre, ecc.) o qualora si desideri allungare il tempo di lavorazione.

Per l'applicazione dell'**Intonaco Riviera**, l'intonaco di fondo deve essere tirato a fine.

Nel caso di applicazione del rivestimento su superfici molto lisce, non porose, scorrevoli e scarsamente assorbenti si consiglia prima l'applicazione di una mano di WALL BASE diluito 50 – 60% con acqua nella stessa tonalità del rivestimento.

APPLICAZIONE

Stendere sulla superficie con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale. La finitura avviene a seguire con la spatola di plastica con movimenti circolari.

AVVERTENZE

- Ritirare il materiale occorrente, per ogni lavoro, tutto della stessa partita.
- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti.
- Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole e in presenza di forte vento.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi ed umidi dell'anno; una temperatura di + 5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera.
- Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi.

L' **Intonaco Riviera** deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

FORNITURA

Fustini da 25 Kg e 5 Kg.

Tinte: vedi cartella colori.

CONSERVAZIONE

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

QUALITA'

L' **Intonaco Riviera** è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri lavoratori.

Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze.

Esse hanno carattere puramente consultivo.

La IMPEX COLOR s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.