

SCHEDA TECNICA

STUCCO ANTICO

CARATTERISTICHE

Lo **Stucco Antico** è un puro grassello di calce additivato e filtrato, adatto per realizzare rasature sottili e spatolati ad effetto lucido su intonaci a base di calce e supporti murari vari, opportunamente preparati, in interni.

Si possono eseguire rasature molto sottili in cui traspare la grana del fondo, ottenendo così il tipico effetto puntinato, direttamente su intonaci in malta fine di calce ben uniformi, oppure su intonaci in malta bastarda opportunamente ben rifiniti e preventivamente rasati. Qualora si voglia ottenere una superficie molto lucida e ottimamente ancorata, dal tipico effetto ombreggiato del tradizionale stucco veneziano, su intonaci in malta bastarda ben rifiniti, è consigliabile la preparazione del fondo previo rasatura con prodotto compatibile.

Le moderne tecniche di produzione adottate ed i particolari additivi d'origine minerale e vegetale impiegati, assicurano lavorabilità, resistenza e durata di gran lunga superiori al normale grassello di calce.

La composizione essenzialmente minerale, garantisce un'ottima traspirabilità, bassa ritenzione di sporco e resistenza all'attacco di muffe e batteri.

COMPOSIZIONE

Calce spenta stagionata, speciali additivi di origine vegetale e minerale.

APPLICAZIONE

L'applicazione viene effettuata a spatola in acciaio inox su intonaci stagionati (min. 28 gg.), e di accertata consistenza. Non applicare su fondi molto assorbenti senza adeguata umidificazione, gli intonaci eccessivamente assorbenti e poco coerenti, devono essere pre-trattati con una mano di FISSATIVO MINERALE s. 103 o CRIL FIX.

Il sottofondo deve essere comunque esente da materiali che possano pregiudicare l'aderenza del prodotto (polvere, sporco, grasso, vernici, distaccanti).

In presenza di fondi con sensibili tracce di umidità o efflorescenze saline, è necessario provvedere alla rimozione dell'intonaco deteriorato e al successivo rifacimento dello stesso, preferibilmente con specifici prodotti risananti - antiumidità.

Per rasature ad effetto puntinato su intonaci in malta fine, nuovi o mai tinteggiati, piani e ben rifiniti, provvedere prima di tutto alla cartavetratura e spazzolatura del fondo in modo da eliminare granelli di sabbia troppo in superficie o non coerenti, pre-trattare il supporto come sopra specificato, quindi applicare Stucco Antico con frattazzo in acciaio inox, sempre in spessori sottili, in una o più mani a seconda dell'effetto e della copertura desiderata, per ottenere un effetto puntinato molto marcato applicare sempre pochissimo prodotto. L'ultima mano deve essere sempre applicata non oltre 12 ore dopo la stesura delle mani precedenti, con frattazze incrociate e ben distribuite e successivamente lucidata con frattazzo inox mantenuto costantemente pulito ed umido. La lucidatura deve essere effettuata prima che il prodotto sia completamente asciutto.

Per rasature su intonaci già tinteggiati, su pannelli in cartongesso, legno truciolare o multistrato, pareti rasate a gesso, accertarsi della consistenza e dell'ancoraggio della pittura esistente; vecchie pitture a base sintetica male ancorate devono essere rimosse o, quanto meno, spazzolate accuratamente con spazzola in acciaio.

Rimuovere i residui polverosi e trattare con una mano di Primer WALL BASE diluito al 40 - 50% con acqua, applicare quindi con frattazzo inox una mano del nostro prodotto MARMORINO NATURALE.

Dopo completa essiccazione, applicare una prima mano di Stucco Antico e quando questa è asciutta, procedere con l'applicare della seconda mano. Prima che la seconda mano di Stucco Antico sia completamente asciutta, procedere con l'applicazione della terza mano, applicando e togliendo il prodotto fino ad ottenere il disegno desiderato.

IMPEX COLOR s.r.l.

Procedere quindi alla lucidatura della superficie, senza insistere troppo nei passaggi.

CONSUMI

Variabili a seconda del supporto e del numero di mani applicate, indicativamente da 0,500 a 1 Kg. per mq.

CONFEZIONI

Da 20 Kg. e 5 Kg.

Conservare in ambienti asciutti a temperature superiori a + 5 °C.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Per applicazioni su intonaci a civile a base di **malte fini di calce** con scarso o nullo contenuto di cemento e su **intonaci premiscelati** caratterizzati da **elevata porosità e altissimo assorbimento**, si rende sempre necessaria una corretta valutazione delle caratteristiche del supporto prima di iniziare l'applicazione della finitura.

Bisogna sempre tenere presente che:

- un intonaco troppo assorbente è causa di essiccazione troppo veloce della finitura e quindi di minore ancoraggio della stessa;
- un intonaco con presenza diffusa di micro-cavillature sarà probabilmente destinato a distaccarsi dal supporto e comunque le cavillature si presenteranno nel tempo più evidenti sulla finitura a base minerale;
- un intonaco che una volta inumidito si sgretoli facilmente non può sopportare la sovra – applicazione di finiture ad elevato ancoraggio;
- una malta fine di sola calce scarsamente coerente, non sopporterà l'energica azione di schiacciamento data dal frattazzo durante l'operazione di lucidatura della finitura minerale e potrà distaccarsi dal sottostante intonaco grezzo, specie se premiscelato.

Alla luce di quanto sopra, si dovrà stabilire se l'intonaco è o meno idoneo a ricevere certi tipi di finitura. Su questi supporti, è consigliabile quindi effettuare una preventiva applicazione di prova della finitura per verificarne innanzitutto l'ancoraggio, sempre previo trattamento del fondo.

Non mescolare eccessivamente il prodotto prima dell'uso con agitatori meccanici per evitare la diminuzione di viscosità tipica del grassello di calce, qualora sia necessario mettere in tinta il prodotto, attendere possibilmente 24 ore prima di applicarlo.

Non applicare con temperature inferiori ai + 5 °C tenendo conto anche del necessario tempo di presa ed essiccazione (mediamente 4-6 ore).

Per ottenere i migliori risultati applicativi e' indispensabile che sia particolarmente curata l'uniformità della stesura sia come spessori applicati che come metodiche di spatolatura e lucidatura. Sul prodotto perfettamente asciutto si può applicare una mano di IDROWAX o NATURAL WAX, lucidato con panno in lana per conferire maggiore brillantezza ed idrorepellenza, oppure, per aumentarne la pulibilità, una mano a pennello dell'idrorepellente silossanico SILATOP COAT.

La corrispondenza delle tinte di cartella e la realizzazione di tinte al campione, sono condizionate dalle particolari caratteristiche della calce, che può comportare differenze anche sensibili rispetto al riferimento, in funzione dei pigmenti impiegati, della stagionatura del prodotto, dell'assorbimento del supporto e delle condizioni di applicazione.