

## SCHEDA TECNICA

# MARMORINO ROMA

### CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

Il **Marmorino Roma** è un prodotto composto da particolari polveri selezionate di marmo di diverse granulometrie, da grassello di calce e da altri additivi che facilitano l'applicazione e garantiscono un ottimo ancoraggio del prodotto su qualsiasi tipo di supporto.

Una volta preparato il fondo, come si farebbe per una normale pittura o per un rivestimento plastico, il **Marmorino Roma** si può applicare su qualsiasi tipo di supporto, l'adesione è perfetta e non ci saranno cavillature o altri inconvenienti (facilmente riscontrabili nei marmorini tradizionali).

Il **Marmorino Roma** può essere applicato sia all'interno sia all'esterno; per la sua particolare composizione minerale ha un'eccezionale resistenza all'umidità, all'invecchiamento e alle muffe.

Possiede ottima traspirabilità pur conservando una sufficiente idrorepellenza.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare bene il prodotto con l'ausilio di un trapano con mixer, evitare di aggiungere acqua.

Nel caso fosse necessario colorare la pasta **Marmorino Roma**, usare ossidi di ferro predisposti o per colori particolari interpellare il nostro ufficio tecnico.

### APPLICAZIONE

#### Finitura LISCIA:

Dopo aver preparato il fondo si procede alla stesura del **Marmorino Roma**.

Applicare il prodotto con un frattazzo inox stendendolo uniformemente come si fa per un intonachino.

Curare bene la distensione e la planarità della pasta, perché il buon risultato lo si ottiene già con la prima mano; non ci devono essere quindi righe, giunzioni, sbavature.

Dopo almeno 12 ore dalla stesura della prima mano si procede per la seconda mano.

Quando la seconda mano è per metà asciutta, applicare la terza mano sempre con frattazzo inox, facendo uno strato leggero ma stendendolo molto regolarmente con cura e facendo pressione.

Subito dopo si procede alla lisciatura del marmorino sempre con frattazzo inox ben pulito.

Aumentare la pressione sul frattazzo man mano che il prodotto asciuga ed insistere in questo particolare momento.

#### Finitura TRAVERTINO CLASSICO:

Dopo aver trattato in modo adeguato i fondi, applicare un primo strato di **Marmorino Roma** con frattazzo in acciaio inox, facendo attenzione a stendere in modo uniforme e planare il prodotto, a non fare sbavature, righe, sormonti ecc.

Dopo circa 12 ore, (a seconda dell'assorbimento e della temperatura ambientale) si applica una seconda mano di **Marmorino Roma**, con lo stesso procedimento della prima, lasciando però un po' più di spessore rispetto alla mano precedente.

Quando il prodotto inizia ad asciugare e non si vede più acqua in superficie, procedere con la graffiatura del **Marmorino Roma** tramite l'apposita spatola per Travertino, nel senso desiderato. Effettuare la graffiatura della superficie per circa 1 - 2 mq e poi procede con la schiacciatura della superficie graffiata tramite frattazzo inox.

Prima che il prodotto asciughi completamente, proseguire con la lucidatura della superficie con frattazzo inox nel senso della graffiatura effettuata.

Ripetere l'operazione per tutta la superficie restante.

#### Finitura TRAVERTINO ROMANO:

Dopo aver trattato in modo adeguato i fondi, applicare un primo strato di **Marmorino Roma** con frattazzo in acciaio inox, facendo attenzione a stendere in modo uniforme e planare il prodotto, a non fare sbavature, righe, sormonti ecc.

# IMPEX s.r.l.

Dopo circa 12 ore, (a seconda dell'assorbimento e della temperatura ambientale) si applica una seconda mano di **Marmorino Roma**, con lo stesso procedimento della prima, lasciando però un po' più di spessore rispetto alla mano precedente.

Passare con l'apposito attrezzo la superficie quando è ancora bagnata creando l'effetto desiderato.

Quando il prodotto comincia ad asciugare e non si vede più acqua in superficie, passare con il frattazzo di acciaio inox facendo una leggera pressione.

Prima che il prodotto asciughi completamente, proseguire con la lucidatura della superficie con fettazzo inox nel senso della graffiatura effettuata.

Ripetere l'operazione per tutta la superficie restante

## **ULTERIORI CONSIGLI**

Qualora la facciata fosse di notevoli dimensioni o il clima troppo caldo spruzzare acqua sul marmorino mantenendolo umido.

Proteggere, nel caso di interventi all'esterno, la parete per almeno 3 giorni (specialmente nei periodi di elevata umidità). Nei periodi di elevato caldo, riparare sempre le pareti all'esterno dai raggi diretti del sole.

Il **Marmorino Roma** può essere colorato con ossidi di ferro nel caso di applicazione all'esterno.

All'interno il **Marmorino Roma** può essere trattato anche con cere trasparenti, per ottenere maggiore brillantezza e protezione.

All'esterno per aumentare idrorepellenza si può applicare, dopo almeno 24 – 36 ore il nostro idrorepellente a base acqua SILATOP COAT HIDRO.

## **DATI TECNICI**

Resa	: Finitura LISCIA	: 0,7 – 0,9 Kg/mq. per mano.
	Finitura TRAVERTINO CLASSICO	: 2,3 – 2,5 Kg/mq. a 2 mani.
	Finitura TRAVERTINO ROMANO	: 2 – 2,5 Kg/mq a 2 mani.
Confezioni	: Vasi da Kg. 25	
Peso specifico	: 1,5 circa a 20 °C	
Essiccazione	: al tatto 1 ora, in profondità 24 ore.	
Colori naturali	: bianco.	